

Do-it-yourself



Eigenschaften:

Beizt Kunstharzlacke, Dispersionen, Wasserlacke, Nitro- und 2 – Komponentenlacke sowie Lackläsuren auf Wasser- und Kunstharzbasis etc. ab.

Dichte:

1,0 g/cm³

Verarbeitung:

Streichen, Spachteln

Lieferviskosität:

Gel

Theoretische Ergiebigkeit:

ca. 300 – 500 g/m² je nach Untergrund und Auftragsstärke

Lagerung:

kühl lagern

ABBEIZER RASANT

Produktbeschreibung:

Lösungsmittelhaltiges, gelartiges Abbeizmittel zum Entfernen von Altanstrichen auf Holz, Metall, Glas und Stein mit gutem Stehvermögen auch auf senkrechten Flächen.

(Vorsicht bei Kunststoffen - Gefahr von Anlösen !)

Verfärbungen von Holz und Stein sind möglich. Ein Probeanstrich ist stets zu empfehlen.

Verarbeitungsrichtlinien:

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

TIGER - Abbeizer Rasant mittels Pinsel (keine Kunststoffborsten !) oder Spachtel satt auftragen und warten, bis der Anstrich mit der Spachtel entfernt werden kann. Es ergeben sich Abbeizzeiten von 2 - 8 Stunden.

Die angegebene Abbeizzeit ist ein Richtwert und ist abhängig von Zusammensetzung, Alter und Schichtstärke der abzubeizenden Farbanstriche.

In Ausnahmefällen sind längere Einwirkzeiten möglich. Bei besonders hartnäckigen Farbschichten, oder wenn der Abbeizer getrocknet ist, den Abbeizvorgang wiederholen.

Die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt +15° bis +20° C. Abbeizreste mittels Spachtel, Messer, Stahlwolle oder **TIGER - Nitroverdünnung** entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **TIGER - Nitroverdünnung** reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at