



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Der Spezialanstrich für Bootskörper und Aufbauten über der Wasserlinie. Für stark begangene Bootsteile nur bedingt verwendbar.

**Eigenschaften :**

Hochglänzender Kunstharzlack mit besonderer Elastizität, Haftung und Glanzhaltung für innen und außen.

**Oberfläche:**

Glanzgrad ca. 90%

**Dichte:**

ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

120" DIN 4 mm.

**Verdünnung:**

Streichen und Tauchen: **TIGER – Terptin-extra**. Spritzen: **TIGER – Universalverdünnung-20/003**

**Trocknung:**

Je nach Schichtstärke griffest nach 3 Std. und durchgetrocknet nach 24 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8-10m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher Lagern

## Bootslack färbig

### Vorbehandlung

Gut haftende Altanstriche lediglich überschleifen und Schleifstaub entfernen. Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein. Bereits abblätternde Altanstriche entfernen. Holz- und Eisenteile am Boots Aufbau vorher mit **TIGER – Boots lack Universalgrund weiss** grundieren. Wird neues Holz lackiert, dann vorher mit Bläueschutzgrund einlassen. Nur trockenes Holz streichen! Poröse, stark rissige Hölzer sind für einen dauerhaften Anstrich (speziell im Außenbereich) nicht mehr geeignet.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

**TIGER - Boots lack** kann mittels Pinsel, durch Tauchen oder Spritzgerät aufgebracht werden.

Je nach Untergrund und Farbton erfolgt ein ein- bis dreimaliger Anstrich im Abstand von ca. 24 Stunden. Ein Zwischenschliff wirkt sich positiv auf das Aussehen der lackierten Fläche aus.

Noch feuchte Farbflecken mit **TIGER – Terptin-extra** entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **TIGER – Terptin-extra** reinigen.

### Farbtöne

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.

Version: 05-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at