



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Das neue Anstrichsystem für Neu- und Renovierungsanstriche auf Holz für innen und außen.

**Eigenschaften :**

wasserverdünnbar, schnell trocknend, dauerelastisch, blockfest und vergilbungsbeständig

**Oberfläche:**

Glänzend und seidenglänzend

**Dichte:**

1,25 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

ca. 450 mPas.

**Trocknung:**

ca. 3-6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 – 12m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Fenster + Türen Decklack weiß

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.

Gut haftende Altanstriche lediglich anschleifen.

**Außenbereich und Feuchträume:**

Rohes Holz mit Bläueschutzgrund vorbehandeln. **TIGER – Fenster + Türen Voranstrich weiß** aufbringen und jeweils nach der Trocknung einen Zwischenschliff vornehmen.

**Innenbereich:**

Holz mit **TIGER – Fenster + Türen Voranstrich** vorstreichen und nach der Trocknung einen Zwischenschliff durchführen.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10° und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Bläschenbildung und Trocknungsverzögerung.

Die Verarbeitung von **TIGER – Fenster + Türen Decklack** erfolgt durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Es wird ein ein- bis zweimaliger unverdünnter Anstrich durchgeführt. Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit beträgt der Abstand zwischen den Anstrichen mindestens 3 – 6 Stunden. Ein Zwischenschliff wirkt sich positiv auf das Aussehen der lackierten Fläche aus. Größere Flächen am besten mit geeignetem Lackroller oder Spritzpistole lackieren.

Fenster und Türen erst nach guter Durchtrocknung des Lackes schließen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
**Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.**

Version: 04-06

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at