



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:
der hochstrapazierfähige 2-Komponenten-Beschichtungsanstrich auf wässriger Basis für Beton und Estrich für innen mit seidenmatter Oberfläche.

Eigenschaften :
Rasch trocknend und geruchsarm
Beständig gegen Fette, Treibstoffe, Maschinenöle und Heizöl. Ideal für Garagen, Werkstätten, Heizungskeller u. Öl-Auffangwannen etc.
Staatlich geprüft auf Mineralölbeständigkeit nach DIN 53168 (Gutachten-Nummer 20.217) geprüft.

Oberfläche:
seidenmatt

Trocknung:
griffest nach ca. 4 - 6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:
1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 5 - 8m² pro Anstrich.

Lagerung:
Frostsicher lagern

Garol Garagenbeschichtung

Untergrundvorbehandlung

bei blankem Beton und Estrich muss unbedingt einmal mit **TIGER – Garol Einlassgrund** farblos vorgrundiert werden. Trocknungszeit von 8 - 12 Stunden einhalten. Dadurch wird der Untergrund verfestigt und somit die optimale Haftfähigkeit für den Deckanstrich gewährleistet. Der Beton muss abgebunden (mind. 28 Tage), fest, trocken, sauber und fettfrei sein. Auf Betonböden und Zementestrichen Zementhaut mit Drahtbürste entfernen. Sandende, zementarme Estriche sind für einen Anstrich nicht geeignet. Weiters ist eine gute Isolierung zum Erdreich hin erforderlich.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

die Verarbeitung erfolgt mittels Pinsel oder Roller.
Den gesamten Inhalt der oberen Härterdose in die untere Dose gießen, gut durchmischen und ca. 10 Minuten stehen lassen. Diese Mischung muss innerhalb von 10 Stunden verarbeitet werden. Nach dieser Zeit ist der Lack ausreagiert und hat keine Haftungseigenschaften bzw. keine Beständigkeit mehr. Bei geringerem Materialbedarf im Mischungsverhältnis 2 Gewichtsteile Deckanstrich zu 1 Gewichtsteil Härter vermengen.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss mindestens +10° C und darf höchstens +25° C betragen.

Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten, ansonsten Trocknungsprobleme und Haftungsverlust.

Es sind zwei bis drei Anstriche mit **TIGER – Garol**

Garagenbeschichtung

durchzuführen. Eine Verdünnungszugabe von bis zu 10% Wasser ist nach Vermengung von Decklack und Härter unter Umständen erforderlich.

Die Trocknungszeit zwischen den Deckanstrichen sollte mindestens 24 Stunden betragen.

Der Anstrich ist nach 3 Tagen belastbar und nach 7 Tagen voll strapazierfähig.

Weiche Asphaltestriche sind für einen Anstrich mit **TIGER – Garol Garagenbeschichtung** nicht geeignet.

Farbton

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.

Version: 06-07