



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Matte Betonbeschichtung für innen.
Zur Beschichtung von Heizungskellern,
Öltankräumen und Auffangwannen für
Heizöl Extra leicht.

**Geprüft auf Heizölbeständigkeit nach EN
ISO 2812 – I (Gutachten Nr. GZ I 38/00).**

Nicht für Garagen-, Industrie- und
Werkstättenböden geeignet.

Eigenschaften :

wasserverdünnbar, rasch trocknend und
geruchsarm

Oberfläche:

matt

Trocknung:

Überstreichbar nach ca. 4 - 6 Std. bei 20°C,
60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und
Schichtstärke für ca. 6 - 8m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Garol Heizraumbeschichtung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss (mind. 28 Tage) abgebunden, fest, trocken,
sauber und fettfrei sein. Zementhaut auf Betonböden und
Zementestrichen mit geeignetem Werkzeug entfernen.
Saugende, zementarme Estriche sind für einen Anstrich nicht geeignet.
Gut haftende Altanstriche lediglich anschleifen.
Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.
Alle Untergrund müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert sein.
Nicht für Flächen anwenden, wo stehendes Wasser längere Zeit
einwirken kann.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

WICHTIG: Saugende Untergründe wie Beton, Putz, Estrich, müssen
mit **TIGER – Putz Primer** farblos grundiert werden.
TIGER – Putz Primer ist bereits nach 3 - 5 Stunden mit **TIGER –
Heizraumbeschichtung** überstreichbar.

Nicht unter einer Objekttemperatur von +10° C bzw. bei extrem
hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.
Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen.
Im allgemeinen erfolgt ein zwei- bis dreimaliger unverdünnter
Deckanstrich.
Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.

Version: 06-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at