



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Fixfertige Abtön- und Volltonfarbe für Mineral- und Silikatfarben. Pur als Direktanstrich verwendbar. Für alle Untergründe im Innen- und Außenbereich wie Kalk- und Zementputz, Leicht- und Gasbeton, Ziegel, Kalk- und Sandstein sowie zur Renovierung alter Kalk-, Silikat- und Mineralfarbenanstriche. Nassabriebbeständigkeit: Klasse I nach ÖNORM EN 13300.

Eigenschaften :

100% Lichtecht in jedem Mischungsverhältnis und Weissaufhellung, besonders farbkraftig, wasserverdünnbar, schnell trocknend, unbrennbar, geruchsarm, streichfertig

Oberfläche:

matt

Dichte:

1,3 – 1,5 g/cm³

Viskosität:

700 - 800 mPas.

Trocknung:

Ca. 20 Minuten bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 4m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

TIGER – M + S

Abtön- und Volltonfarbe für Mineral- und Silikatfarben
INNEN UND AUSSEN

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Putze müssen abgebunden sein. Lockere Altputze, -anstriche und Leimfarben entfernen. Bei sandenden, saugenden Untergründen erfolgt ein Voranstrich mit **Tiger – Heimprofi – Mineralgrund farblos** 1:1 mit Wasser verdünnt.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

In der Regel wird Tiger M + S zweimal im Abstand von ca. 1-2 Stunden mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät aufgebracht. Den 1. Anstrich mit bis zu 20% Wasser verdünnen. Der 2. Anstrich erfolgt unverdünnt.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10° und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Trocknungsverzögerung bzw. Haftungsverlust.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen

Version: 10-03

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at