



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für alle Untergründe im Innenbereich wie Neu- und Altputze, haftende Altanstriche, Beton, Ziegel, Gipskartonplatten, Gasbeton, Faserzement, Holz, Holzplatten, Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc.

Eigenschaften :

Matte Innendispersion ohne Zusatz von Weichmachern. Durch die Power-Plus-Formel megastark in Deckkraft, Ergiebigkeit und Weißgrad. Der 3D – Complex erzeugt eine ausgezeichnete Nassabriebbeständigkeit. Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm, tropfgehemmt, abtönbar

ÖNORM EN 13300 Spezifikation:

Deckkraft: Klasse 1 (bei 8m²/Liter)
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Verarbeitung:

streichen, rollen,
Airless:
Spritzwinkel – 50°
Düse – 0,021 inch
Druck – 150 bar

Oberfläche:

matt

Dichte:

ca. 1,3 g/cm³

Viskosität:

ca. 800 mPas.

Trocknung:

ca. 2 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8 m² pro Anstrich.

Gebinde:

5 Liter, 10 Liter

Lagerung:

frostsicher lagern

MEGAWEISS

Matte Innendispersion mit Power-Plus-Formel und 3D-Complex

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und feucht mit einer Spachtel entfernen. Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** farblos bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

Aufbringen der Farbe mittels Roller, Bürste oder im Airless Spritzverfahren. Bei Bedarf Produkt mit bis zu 5% Wasser verdünnen.

Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Version: 11-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at